



FICHA TÉCNICA.

ARGAMASSA ACIII INTERNA E EXTERNA.

Classificação: Norma NBR 14081

Indicação: Indicado para Azulejo sobre Azulejo, piso sobre piso, saunas, piscinas, fachadas, pastilhas cerâmicas, porcelanato, mármore, granitos, áreas de tráfego intenso e pedras em geral.

Instrução de Uso: Mistura com água limpa (proporção indicada na embalagem). Em um recipiente limpo, misture todo o conteúdo de um ou mais sacos até obter uma consistência firme e pastosa sem grumos secos. Deixe de repouso por cerca de 10 Minutos e remisture antes do uso.

Propriedades Físicas Químicas:

Cores: Branca e Cinza.

Viscosidade: Não Aplicável.

Brilho: Não Aplicável.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável.

Informações Técnicas:

Composição: Cimento Portland, areia, agregados e aditivos químicos não tóxicos.

Prazo de Validade: 30 Meses.

Embalagem: 20 Kg.

Espessura da Camada: Mínimo 3 mm e máximo 5 mm.

Liberar para Tráfego: Pessoal da obra 72 horas / Todo o tráfego após 14 dias.

Rejuntar: Após 72 horas.

Dados de Aplicação:

Rendimento: Cada saco de 20 kg reveste uma média de 4,9 m² podendo variar de acordo com a espessura da camada da massa, saliência do verso e tamanho das peças.

Limpeza: Faça a limpeza até no máximo em 1 hora após o assentamento da cerâmica, utilizando esponja de espuma úmida finalizando com uma estopa limpa.

JUNTALIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA.

Av. Alberto Jafet N° 397 Vila Nogueira – Diadema - S.P - CEP: 09951-110

Telefone: (11) 4070-5170

www.juntalider.com.br