

FICHA TÉCNICA

Cimentinho Branco



Cimento comum branco não estrutural para utilização como cimento Portland branco e em pequenos reparos em áreas interna e externos.

Indicação

Pequenos reparos em áreas internas e externos.
Composições para utilização como argamassa de cimento branco.

Restrições

Não utilizar como cimento estrutural, ou em composição para concreto.
Juntas falsas em cerâmicas esmaltadas ou foscas. Piscinas, saunas, churrasqueiras, estufas, lareiras, pisos aquecidos, frigoríficos e fornos. Aplicações em superfícies com cera, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer material que impeça a aderência da argamassa.

Para outras aplicações não incluídas nesta ficha técnica consultar o depto Técnico Juntalider.

Instrução de Uso

Para pequenos reparos: Pode utilizar o cimentinho diretamente sem outras adições. Aceita composições com resinas ou colas líquidas.

Preparo da Mistura: Para 1 Kg de cimentinho comum Juntalider, adicione a água potável até atingir consistência de massa (aproximadamente 40% para o cimentinho puro) e misture manualmente ou em misturador mecânico até obter uma massa homogênea. A água em excesso pode comprometer o produto final.

Aplicação: Aplicar de maneira usual como cimento ou argamassa de reparo observando principalmente limpeza do local a ser aplicado

Propriedades Físicas Químicas

Cor: Branco

Aspecto: Pó fluido (sólido).

Para outras informações consultar a FISPQ do produto.

Informações Técnicas

Composição: Cimento Portland branco com agregados.

Prazo de Validade: Conforme etiqueta na embalagem.

Embalagem: 1 Kg.

Tempo de cura: 28 dias.

Dados de Aplicação

Temperatura de trabalho: 10 a 30° C

Limpeza: Não utilizar produtos a base de ácidos para limpeza. Limpar com água e detergente comum antes de totalmente seco.

Proteja peças metálicas antes da aplicação.

O tempo para utilização do produto após preparo e de no máximo 2 h. Após este período ou uma vez iniciado o endurecimento da massa não é recomendado a adição de água ou outro produto;

Nunca utilize produtos à base de ácidos para limpeza.

Temperatura de trabalho entre (10 e 30°C).

Utilize os EPIs (Equipamento de proteção individual) necessários como: luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e calçados de segurança.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação do cimento ou da mistura com outros agregados, de onde e como será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Juntalider, e condições climáticas, além de conhecimentos técnicos e práticos do usuário e de outros.