

FICHA TÉCNICA

GESSO RÁPIDO/LENTO



Gesso Juntalider constituído de Sulfato de cálcio Hemi-hidratado $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5 \text{H}_2\text{O}$, em pó, para ser aplicado em revestimentos de paredes e tetos, pequenos reparos e confecção de peças artesanais. Em duas versões secagem rápida e secagem lenta.

Indicação

Pequenos reparos em geral;
Trabalhos manuais;
Confecção de peças artesanais, estatuetas, ou outras similares;
Assentamento de molduras e sancas pré-fabricadas de gesso;
Aplicação em alvenarias em geral: Paredes, tetos, vigas, pilares e emboços em áreas internas.
Revestimento e Acabamento de paredes e tetos em áreas internas.

Restrições

Não aplicar sobre Texturas, ou outros substratos que impeçam a aderência do gesso, saunas, churrasqueiras, lareiras ou áreas sujeitas à umidade.
Não aplicar em áreas externas, mesmo sendo tipo sacadas.
Não utilizar em equipamentos de projeção.
Para outras aplicações não indicadas nesta ficha técnica consulte o Dpto Técnico da Juntalider.

Instrução de Uso

Construção Civil: Revestimento e pequenos reparos

Bases para aplicação: Alvenaria. Emboço sarrafeado ou desempenado curado há pelo menos 14 dias. Paredes e Tetos

Requisitos da base: A superfície da base deve estar firme, seca, curada e limpa.

Preparo da Mistura: Misturar o gesso seco manualmente, ou com misturador mecânico, adicionando água limpa, por cerca de 30 seg. até obter consistência desejada para revestimentos em paredes e tetos, ou pequenos reparos.

Aplicação: Utilizar desempenadeira de aço ou PVC para preenchimento de pequenos reparos, para revestimento de paredes e tetos utilizar desempenadeira de aço para alisar.

Pecas artesanais

Para peças de artesanato pode utilizar a quantidade de gesso e a água habitual, ou a proporção de 700ml para 1Kg de Gesso, (ou conforme testes preliminares) deixar cerca de 1min e meio em repouso antes de inserir no molde e não remisturar. De preferência polvilhe o gesso sobre a água sempre para o preparo da mistura.

Sugerimos que o molde esteja limpo para evitar formação de bolhas indesejáveis ou outras imperfeições.

Cuidados

Utilizar equipamentos de proteção EPI como luvas, óculos de proteção, máscaras para pós e sapatos.

Em caso de contato com a pele lave com água e sabão abundância, em caso de irritação procure auxílio médico. Em caso de contato com olhos lave em abundância.

Este produto não é considerado tóxico, para maiores informações consultar a ficha de segurança FISPQ.

Propriedades Físicas Químicas

Composição: Sulfato de cálcio Hemi-hidratado $\text{CaSO}_4 0,5 \text{H}_2\text{O}$ e agregados minerais.

Cor: Branca

Aspecto: Pó fluido (sólido).

Densidade Aparente: 0,9 a 1,0 g/cm^3

Informações Técnicas

Prazo de Validade: Conforme etiqueta na embalagem

Embalagem: 1,0 (um) e 5 kg

Tempo de Secagem* inicial aproximado a 23 ° C:

Gesso lento: 20 a 30 min.

Gesso rápido: 6 a 10 min.

Tempo de Secagem* final aproximado a 23 ° C:

Gesso lento: 30 a 40 min.

Gesso rápido: 12 a 15 min.

Obs.: (*) O tempo de secagem varia conforme a temperatura, quantidade e tempo de mistura. Temperaturas mais elevadas reduzem o tempo de secagem do gesso.

Armazenagem: Armazenar em local seco e arejado em embalagens fechadas.

Sobre estrados empilhamento máximo de 15 sacos de altura.

Observar estas instruções para garantir o prazo de validade.

Dados de Aplicação

Consumo aproximado em revestimento: $1 \text{kg/m}^2/\text{mm}$ de espessura.

Para aplicações diferentes das descritas nesta ficha técnica consultar o Dpto Técnico Juntalider.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Juntalider**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário, condições de limpeza e detalhes delicados

do molde e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.