

FICHA TÉCNICA

Cimento Comum

Cimento comum cinza não estrutural para pequenos reparos em áreas internas e externos e outros usos convencionais em embalagem econômica, que evita desperdício.

Indicação

Pequenos reparos em áreas internas e externos.

Preparação de argamassas para revestimento e preparação de argamassa para assentamento;

Restrições

Não utilizar como cimento estrutural, ou em composição para concreto. Juntas falsas em cerâmicas esmaltadas ou foscas. Piscinas, saunas, churrasqueiras, estufas, lareiras, pisos aquecidos, frigoríficos e fornos. Aplicações em superfícies com cera, resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer material que impeça a aderência da argamassa.

Instrução de Uso

Para pequenos reparos: utilizar o cimento comum diretamente sem outras adições.

Para outras aplicações pode ser consultada a tabela abaixo como referência.

Utilização	Medidas sugeridas de utilização (em partes iguais)		
	Cimento Comum Juntalider	Cal Hidratado	Areia
Assentamento de blocos e tijolos	1	1	3
Revestimento interno	1	1	4
Revestimento externo	1	1	3

Pode ser utilizado aditivo plastificante para argamassa, porém não aumentar a quantidade de areia (agregado) indicada na tabela, por não se tratar de cimento estrutural.

Substituir a quantidade de cal hidratada por cimento comum Juntalider em caso de não utilização da mesma.

Preparo da Mistura: Para 1 Kg de cimento comum Juntalider, adicione 300 ml de água potável e misture até obter uma massa homogênea. A proporção de água poderá ter uma variação de + ou - 5%. A água em excesso pode comprometer o produto final.

Aplicação: Aplicar de maneira usual como cimento ou argamassa observando a principalmente limpeza do local a ser aplicado

Propriedades Físicas Químicas

Cor: Cinza

Aspecto : Pó fluido (sólido).

Densidade aparente: 1,14 a 1,20 g/cm³.

Informações Técnicas

Composição: Cimento Portland, agregados

Prazo de Validade: Conforme etiqueta na embalagem.

Embalagem: 1 e 5 Kg.

Tempo de cura: 28 dias.

Para maiores informações consulte a ficha de segurança do produto FISPQ.

Dados de Aplicação

Temperatura de trabalho: 10 a 30° C

Limpeza: Não utilizar produtos a base de ácidos para limpeza. Limpar com água e detergente comum antes de totalmente seco.

Proteja peças metálicas antes da aplicação.

O tempo para utilização do produto após preparo e de no máximo 1 hora e 30 minutos. Após este período ou uma vez iniciado o endurecimento da massa não é recomendado a adição de água ou outro produto;

Utilize os EPIs (Equipamento de proteção individual) necessários como: luvas de borracha, óculos de proteção, máscara e calçados de segurança.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação do cimento ou da mistura com outros agregados, de onde e como será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Juntalider**, e condições climáticas, além de conhecimentos técnicos e práticos do usuário e de outros.