

FICHA TÉCNICA

GESSO ALINHA RÁPIDO – TIPOS RÁPIDO E LENTO



Gesso ALINHA RÁPIDO - JUNTALIDER constituído de Sulfato de cálcio Hemi-hidratado $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5 \text{H}_2\text{O}$, em pó, para ser aplicado em revestimentos de paredes e tetos, pequenos reparos e confecção de peças artesanais.

Ideal para bons trabalhos com economia.

Em duas versões secagem rápida e secagem lenta.

Indicação

Pequenos reparos em geral;

Trabalhos manuais;

Confecção de peças artesanais, estatuetas, ou outras similares;

Assentamento de molduras e sancas pré-fabricadas de gesso;

Revestimentos de superfícies em alvenarias;

Aplicação em alvenarias em geral: Paredes, tetos, vigas, pilares e emboços em áreas internas.

Revestimento e Acabamento de paredes e tetos em áreas internas.

Restrições

Não aplicar sobre Texturas, ou Sobre Texturas, ou outros substratos que impeçam a aderência do gesso, saunas, churrasqueiras, lareiras ou áreas sujeitas à umidade.

Não aplicar em áreas externas, mesmo sendo tipo sacadas.

Não utilizar em equipamentos de projeção.

Para outras aplicações não indicadas nesta ficha técnica consulte o Dpto Técnico da Juntalider.

Instrução de Uso – Construção Civil e Artesanatos

Construção Civil

Bases para aplicação: Alvenaria. Emboço sarrafeado ou desempenado curado há pelo menos 14 dias. Paredes e Tetos

Requisitos da base: A superfície da base deve estar firme, seca, curada e limpa.

Preparo da Mistura: Misturar o gesso seco manualmente, ou com misturador mecânico, adicionando água limpa até obter consistência desejada para revestimentos em paredes e tetos, ou pequenos reparos.

Aplicação: Utilizar desempenadeira de aço ou PVC para preenchimento de pequenos reparos, para revestimento de paredes e tetos utilizar desempenadeira de aço para alisar.

Pecas artesanais

Para peças de artesanato pode utilizar a quantidade de gesso e a água habitual, ou a proporção de 350ml para 500g de Gesso Alinha Rápido, deixar cerca de 1min e meio em repouso antes de inserir no molde e não remisturar. De preferência polvilhe o gesso sobre a água sempre para o preparo da mistura.

Sugerimos que o molde esteja limpo para evitar formação de bolhas indesejáveis ou outras imperfeições.

Cuidados

Utilizar equipamentos de proteção EPI como luvas, óculos de proteção, máscaras para pó e sapatos

Em caso de contato com a pele lave com água e sabão abundância, em caso de irritação procure auxílio médico. Em caso de contato com olhos lave em abundância.

Este produto não é considerado tóxico, para maiores informações consultar a ficha de segurança FISPQ.

Propriedades Físico-Químicas

Composição: Sulfato de cálcio Hemi-hidratado $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5 \text{H}_2\text{O}$ e agregados minerais.

Cor: Branca

Aspecto: Pó fluido (sólido).

Densidade Aparente: 0,9 a 1,0 g/cm³

Informações Técnicas

Prazo de Validade: Conforme etiqueta na embalagem

Embalagem: 1,0 e 5,0 Kg

Tempo de Pega* aproximado a 25 ° C:

Gesso lento: 30 min.

Gesso rápido: 15 min.

Obs.: (*) O tempo de secagem varia conforme a temperatura, quantidade e tempo de mistura. Temperaturas mais elevadas reduzem o tempo de secagem do gesso.

Armazenagem: Armazenar em local seco e arejado em embalagens fechadas.

Sobre estrados empilhamento máximo de 15 sacos de altura.

Observar estas instruções para garantir o prazo de validade.

Dados de Aplicação

Consumo aproximado para revestimento: 1kg/m²/mm de espessura.

Para aplicações diferentes das descritas nesta ficha técnica consultar o Dpto Técnico Juntalider.

Importante

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Juntalider, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e

ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário, condições de limpeza e detalhes delicados do molde e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.